



老人牌抗紫外线清漆06520

概 述: 老人牌抗紫外线清漆 06520是一种不黄变清漆，本品含有紫外吸收剂可保护先涂漆膜免受紫外线辐射，同时也有防水和防尘作用。

用 途: 作为老人牌荧光漆56540 的保护材料，尤其适用于室外暴露部位以保证漆层的荧光效果。本品不适合涂在磨损严重的表面。

物理参数:

颜色/色号: 无色透明/00000
漆 面: 有光
体积固体含量: 27±1
理论涂布率: 10.8米²/升 (以25微米干膜计)
闪 点: 32°C
比 重: 0.9公斤/升
指 触 干: 1-2小时(20°C)
挥发性有机化合物含量(V.O.C): 580克/升

施工说明:

施工方法: 用平头清漆刷刷涂效果最好。用稀释剂 08230稀释后，大多数喷涂设备都可使用，但这种施工方法须根据不同部位的特殊情况而定，所以没有固定的工作方法。

工具清洗: 老人牌稀释剂08230

漆膜厚度: 湿膜：100微米

干膜：25微米

重涂间隔: 根据指标要求

安 全: 小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

表面处理: 根据指标要求。

施工条件： 应施工在干燥清洁的表面并且表面温度高于露点以避免凝露。仅可在5°C以上、施工和固化能够正常进行场合使用本品，木材中的含水率不应超过16%。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。

先涂油漆： 老人牌荧光漆 56540

备 注: 重涂间隔：无最大重涂间隔，但长期暴露于污染环境中的施工表面在重涂之前需用(高压)淡水清洗掉污垢。任其自干。

注 意: 本品仅适用于专业用途。

公布日期: 2012年3月-0652000000