



## 老人牌醇酸中间漆42460

**概述:** 老人牌醇酸中间漆42460是一种相当快干的醇酸漆。

**用途:** 作为老人牌醇酸系列漆的通用中间漆，可涂于处于轻微至中等腐蚀性环境下的室内外钢结构、木材、灰泥等表面。

**使用温度:** 干燥条件下最高耐温为120℃。

**证书:** 经丹麦、德国有关机构根据“国际海事组织”MSC61(67)决议批准，本产品为“低火焰传播材料”。  
本品已获得了丹麦、法国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和西班牙EC-类检验认证。  
符合EU Directive2004/42/EC的j子类别。

### 物理参数:

**颜色/色号:** 白色/10000

**漆面:** 平光

**体积固体含量:** 53±1 %

**理论涂布率:** 13.3米<sup>2</sup>/升(以40微米干膜计)

**闪点:** 38℃

**比重:** 1.5公斤/升

**指触干:** 约4小时(20℃)

**挥发性有机化合物含量(V.O.C):** 382克/升

### 施工说明:

|                 |  |       |           |
|-----------------|--|-------|-----------|
| <b>施工方法:</b>    | 无空气喷涂  | 空气喷涂  | 刷涂        |
| <b>稀释剂:</b>     | 08230  | 08230 | 08230     |
| <b>(最大, 体积)</b> | 5 %  | 15 %  | 5 % (见备注) |
| <b>喷孔:</b>      | 0.38-0.46毫米  |       |           |
| <b>喷出压力:</b>    | 15.0兆帕   |       |           |
|                 | (无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整。)                                  |       |           |
| <b>工具清洗:</b>    | 老人牌稀释剂08230  |       |           |
| <b>漆膜厚度:</b>    | 干膜:40微米  |       |           |
|                 | 湿膜:75微米  |       |           |
| <b>重涂间隔:</b>    | 根据指标要求。  |       |           |
| <b>安全:</b>      | 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。 |       |           |



表面处理: 根据有关规定。  
施工条件: 施工到干燥清洁的表面, 表面温度应该高于露点以避免凝露。在狭窄空间内施工和干燥期间, 需大量通风。  
预涂油漆: 根据要求。建议用老人牌醇酸底漆。  
加涂油漆: 根据要求。建议用老人牌醇酸磁漆。  
备注: VOC-EU Directive 2004/42/EC:

| 产品         | 未稀释    | 稀释15%体积 | 阶段II, 2010 |
|------------|--------|---------|------------|
| 4246010000 | 382克/升 | 453克/升  | 500克/升     |

其它颜色的VOC, 请参阅产品安全说明书。

**漆膜厚度:** 稀释剂08080克用于喷涂施工, 但如果上一度醇酸漆喷完不久, 08080容易导致起皱。

可根据使用目的和区域调整漆膜厚度, 但这将改变涂布率、可能影响干燥时间及重涂间隔。正常干膜厚度范围为30-40微米。

**重涂注意:** 如果超过最大重涂间隔, 应拉毛表面以增加层间附着力。如果重涂前被涂表面暴露在污染的环境中, 应用高压淡水冲洗表面, 任其自干。

**重涂间隔:** 与日后所暴露的环境有关:(以40微米干膜计)

注意: **本品仅适用于专业用途。**  
公布日期: 2012年1月-4246010000