

概述:	海虹牌水性标线漆 28100 是一种以纯丙烯酸乳液为基料的环保型道路标线涂料，具有干燥快，耐磨损、耐候性好、防滑等优点，与路面和玻璃珠均有良好附着力，施工方便。特别为机场标线而设计，可用于在机场跑道作标线之用。
用途:	在沥青或水泥混凝土路面上作标线之用。
物理参数:	
产品号:	28100
颜色/色号:	白色/10000*
体积固体含量:	约 62±2%
重量固体含量:	约 77±2%
理论涂布率:	4.0 米 <sup>2</sup> /升 - 湿膜厚度 155 微米
比重:	约 1.7 千克/升
挥发性有机化合物含量(V.O.C):	<100 克/升
不粘胎干燥时间:	<10 分钟 (25℃, 相对湿度 50%, 以 250 微米湿膜计)
贮存:	贮存环境要求凉爽、干燥和不受日光直射, 存放温度不低于 0℃。生产之日起, 本产品存放期为一年 (23℃)。 *根据实际需要可提供其他颜色, 黄色/23580, 黑色/19994, 红色/56460, 蓝色/31160, 灰色/15920
施工说明:	
施工方法:	无空气喷涂 (详见备注)
稀释: (最大, 体积)	无需稀释 (详见备注)
面漆反光材料:	<b>69520</b> , 用量约 0.35 千克/米 <sup>2</sup> 。
工具清洗:	清水 (详见备注)
漆膜厚度:	干膜: 155 微米 (详见备注) 湿膜: 255 微米
重涂间隔:	最小: 20 分钟 (25℃, 相对湿度 50%, 以 250 微米湿膜计) 最大: 不限
施工条件:	施工路面必须清洁干燥, 无松散层、油污和其它污染物, 新沥青路面必须先风化 4 周。 环境温度 10℃以上, 相对湿度小于 85%。
备注:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 无空气喷涂: 用专用于水性标线漆的无空气喷涂设备进行施工。喷涂压力、喷嘴大小、流量对标线线型及膜厚有影响, 详情请咨询海虹老人牌涂料 (中国) 有限公司技术服务人员。</li><li>2. 稀释剂: 一般情况下, 不推荐使用稀释剂, 若觉得漆料太稠, 可加入适量的稀氨水 (50 毫升浓氨水稀释于 20 升清水中), 但最大用量也不能超过 1% (质量比)。</li><li>3. 漆膜厚度: 推荐施工湿膜厚度为 200 微米至 400 微米。漆膜太薄, 遮盖力不够; 漆膜太厚, 干燥时间延长。</li><li>4. 工具清洗: 施工后应及时将施工工具用水清洗干净, 否则, 待油漆完全干燥后, 只有使用稀释剂才能清洗, 如海虹牌稀释剂 T0020、T0030。</li></ol>
安全:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 避免吸入蒸汽, 眼睛、皮肤不得接触本品。</li><li>2. 提供充足的通风。</li><li>3. 眼睛若接触本品, 立即用大量清水清洗并尽快送医, 若皮肤接触本品, 用肥皂水或适当的清洁剂彻底清洗皮肤。</li><li>4. 注意包装上的安全标签。</li></ol>
注意:	本品仅适用于专业用途。
公布日期:	2016 年 12 月-2810010000