

# Product Data Sheet

## 老人牌快干环氧漆 176CE

基料: 176C7  
固化剂: 976CE




<b>概述:</b>	老人牌快干环氧漆 176CE 是一种双组分非常快干环氧漆。本品含有磷酸锌。
<b>用途:</b>	作为老人牌环氧漆配套的快干底漆或中间漆, 尤其适用于快速重涂的室内施工场合。如要求遵守 VOC 含量符合规定, 本品也可用于现场施工。
<b>使用温度:</b>	干燥条件下, 最大: 140°C
<b>物理参数:</b>	
<b>颜色/色号:</b>	灰色/12170, 其它颜色可参照色卡列表。(见次页备注)
<b>漆面:</b>	平光
<b>体积固体含量:</b>	62±2%
<b>理论涂布率:</b>	6.2 平方米/升 (干膜厚度 100 微米计)
<b>闪点:</b>	27°C
<b>比重:</b>	1.4 千克/升
<b>表干:</b>	约 0.5(20°C)
<b>指触干:</b>	1-1.5(20°C)
<b>完全固化:</b>	7 天(20°C)
<b>挥发性有机化合物含量(V.O.C):</b>	350 克/升
<b>施工说明:</b>	
<b>混合比率:</b>	基料 176C7: 固化剂 976CE=4:1(体积比)
<b>施工方法:</b>	无空气喷涂                      空气喷涂                      刷涂 (修补)
<b>稀释剂:</b>	08450                              08450                              08450
<b>(最大, 体积)</b>	5%                                      15%                                      5%
<b>混合使用期:</b>	2 小时 (20°C)
<b>喷孔:</b>	0.48--0.53 毫米
<b>喷出压力:</b>	17.5 兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整)
<b>工具清洗:</b>	老人牌工具清洗剂 99610
<b>漆膜厚度:</b>	干膜: 100 微米 (见备注) 湿膜: 175 微米
<b>重涂间隔:</b>	见备注

# Product Data Sheet

## 老人牌快干环氧漆 176CE

基料: 176C7  
固化剂: 976CE



### 表面处理:

**新钢材:** 用适当的清洁剂彻底去除油脂等。用高压水清洗去除盐分和其它污染物。喷砂至 Sa2.5 级 (ISO8501-1: 1988), 对于临时保护, 如有必要, 使用合适的车间底漆。在最后施工之前, 储存和建造过程中产生的所有损坏的车间底漆和污染物应被彻底清除。使用本品进行修补。  
**修补与维护:** 用适当的清洁剂彻底去除油脂等。用高压淡水清洗去除盐分和其它污染物。用湿/干喷砂或动力工具清洁彻底去除锈迹及松散物质, 湿喷砂后用清水冲洗表面, 任其自干。磨平边角, 扫除残余物。补涂裸露部位至完整漆膜厚度。

### 施工条件:

施工在一个干净清洁表面, 温度高于露点以避免凝露。仅在施工和固化得以正常进行的 0°C 以上温度条件下使用本品。油漆自身温度应在 15°C 以上。在狭窄的空间施工和干燥期间, 应提供大量通风

### 先涂油漆:

无, 或按规定先涂。

### 加涂油漆:

按规定加涂老人牌环氧漆, 老人牌聚氨酯漆, 老人牌氯化橡胶漆或老人牌水性丙烯酸漆。

### 备注:

**有机挥发物含量:** VOC-EU Directive 2004/42/CE:

产品	未稀释	按体积 15% 稀释	阶段 II, 2010
176CE12170	350 克/升	426 克/升	500 克/升

对于其它颜色的有机挥发物含量, 请参考安全数据表。

颜色稳定性: 施工后容易黄变, 这对性能没有影响。

**耐候性/使用温度:** 本品也具有环氧涂料的天然趋势, 即暴露于室外易粉化以及温度升高, 越易受到机械损坏和化学暴露的影响。

**施工:** 对于不规则表面 (焊缝、切割处等) 的处理需特别小心, 一般施工在这些区域的漆膜超过规定值时可能导致漆膜破裂, 典型的漆膜过厚是每度超过 400 微米。

**漆膜厚度/稀释:** 可根据使用目的和使用部位调整漆膜厚度。这将改变涂布率, 影响干燥时间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为 75-150 微米。

**颜色:** 储存期间老人牌固化剂 976CE 将变深, 这将导致灰色 12170 变得更深更黄, 颜色变化不会影响性能。本品也可提供云铁调配的颜色 (色号 12430-红灰色)。

**重涂:** 重涂间隔与日后暴露的环境有关: 如果超过了最大重涂间隔, 应拉毛表面以确保层间附着力。务必要完全清洁表面是为了保证漆膜间的附着力, 尤其对于重涂间隔长的油漆更要如此。在污染环境使用过的表面, 必须用高压淡水冲洗干净, 待表面干燥后, 才能进行重涂。

环境 表面温度	大气, 中等					
	10°C		20°C		30°C	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大
老人牌环氧漆	4 小时	90 天	2 小时	90 天	90 分钟	60 天
老人牌丙烯酸漆	2 小时	16 小时	1 小时	8 小时	45 分钟	6 小时
老人牌聚氨酯漆	4 小时	20 天	2 小时	10 天	90 分钟	8 天

**重涂注意:** 如果用老人牌环氧漆以外的油漆重涂, 在上述重涂指引下施涂一道薄薄的本品。施工表面必须完全清洁以确保层间附着力, 尤其时重涂间隔较长时。任何污物、油脂等必须用适当的洗涤剂除去, 并用高压淡水冲洗。盐类用淡水冲洗除去。由于长期暴露导致的表面降解层也必须除去。水喷射可以去除退化表面降解层, 如果使用得当, 也可以取代上述清洁方法。为检测表面清洁度是否足够, 可取小面积做试验。

### 安全:

小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

### 注意:

本品仅适用于专业用途。

### 公布日期:

2016 年 3 月-176CE12170