

**概述:** 老人牌环氧腻子 357CN 是一种无溶剂双组份环氧腻子, 具有环保, 填充性能优秀, 易于施工的特点。漆膜厚度可达 5 毫米而无流挂现象。

**用途:** 适用于混凝土底材, 如冷却塔、桥梁、防波堤等混凝土表面。

**使用温度:** 仅在干燥暴露环境下, 最大使用温度为 140°C。

### 物理参数:

**颜色/色号:** 灰黑/0C182 (其它颜色请参见相关颜色列表)

**漆面:** 半光

**体积固体含量:** 98±2%

**理论涂布率:** 9.8 平方米/升-100 微米

**闪点:** 32°C

**比重:** 1.5 千克/升

**表干:** 约 5 小时(20°C)

**完全固化:** 5 天(20°C)

**挥发性有机化合物含量(V.O.C):** 25 克/升

### 施工说明:

**混合比率:** 基料 357CN: 固化剂 979CN=2.5:1 (重量比)  
(根据需要, 可加入一定比例的 673CN 来填补较大缺陷, 添加比例为 1 千克 357CN 加入 300-600 克 673CN 混合均匀。673CN 也可以用 100-200 目合格的石英砂代替。)

**施工方法:** 泥灰刀, 或类似工具

**稀释剂:** 不用稀释剂

**混合使用期:** 1 小时 (20°C)

**工具清洗:** 老人牌工具清洗剂 99610

**重涂间隔:** 根据指标要求

**安全:** 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的安全事项。此外, 还应参考材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

<b>表面处理:</b>	混凝土表必须彻底固化、干燥、含水率 $\leq 5\%$ 。且表面清洁，无混凝土浮渣油脂及其它污垢物。 封闭漆：针对混凝土底材，需用老人牌环氧封闭漆 05990 或 059CN 封闭底材封闭底材。
<b>施工条件:</b>	应在干燥清洁的表面施工，温度要高于露点以避免凝露。不宜在温度低于 $-10^{\circ}\text{C}$ 的条件下使用以保证本品施工和固化得以正常进行。油漆本身的温度最好在 $15^{\circ}\text{C}$ - $25^{\circ}\text{C}$ 之间以保证腻子正常的施工性。 在狭窄空间施工和干燥期间必须大量通风。
<b>先涂油漆:</b>	老人牌环氧封闭漆 05990 或 059CN 进行先涂。
<b>加涂油漆:</b>	根据规定，建议用老人牌醇酸漆，老人牌丙烯酸漆，老人牌环氧漆。
<b>备注:</b>	施工：混合基料和固化剂，并充分搅拌直至形成均匀的灰黑色后，方可使用。 如果超过最大重涂间隔，拉毛表面以确保层间附着力。
<b>注意:</b>	<b>本品仅适用于专业用途。</b>
<b>公布日期:</b>	2017 年 4 月-357CN0C182